

# TR ONE

## IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI.

### PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

TR ONE è una idropittura traspirante per interni, antimuffa, coprente, multiuso, formulata con materie prime di qualità che conferiscono al prodotto le seguenti caratteristiche: BUONA COPERTURA - OTTIMA RESA - FACILITÀ DI APPLICAZIONE.

### CAMPI D'IMPIEGO

Il suo impiego è idoneo per muri interni sia nuovi che vecchi. Particolarmente indicato per pitturare bagni, cucine, corridoi, cantine ecc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### PESO SPECIFICO:

1,57 ± 0,05 kg/l.

#### VISCOSITÀ:

25.000 ± 5.000 cps a 23°C (Brookfiel, spindle 5, velocità 20 rpm).

#### RESA TEORICA PER MANO:

8 - 10 m<sup>2</sup>/l.

La resa può variare in funzione della ruvidità, porosità ed assorbimento del supporto, nonché del sistema di applicazione adottato.

#### RESIDUO SECCO:

69% ± 1%.

#### SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO:

Circa 60 micron in 2 mani.

#### ASPETTO E FINITURA:

Aspetto opaco; finitura liscia.

#### LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI):

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/a; BA): 75 g/l (2007); 30 g/l (2010). TR ONE contiene al massimo 30 g/l di COV.

### MODO D'IMPIEGO

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

SU MURO NUOVO: spazzolare, stuccare buchi o crepe con TOP STUK o PASTUK ed applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito. Dopo 3-4 ore applicare una o più mani di pittura TR-ONE.

SU MURO GIÀ TINTEGGIATO: asportare le vecchie pitture deteriorate, eseguire eventuali rappezzi e stuccature e poi procedere come su muro nuovo.

#### APPLICAZIONE:

Pennello di pura setola - rullo di lana - spruzzo.

#### DILUIZIONE:

30% di acqua per la prima mano, 20% di acqua per la seconda mano.

#### ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:

Al tatto dopo circa 30 minuti, in profondità dopo circa 24 ore.

#### TEMPO FRA UNA MANO E L'ALTRA:

Far trascorrere almeno 3-4 ore tra una mano e l'altra a 20°C.

#### CONDIZIONI AMBIENTALI:

Il prodotto deve essere applicato con temperature (dell'ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e +30°C.

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### CONFEZIONI DI VENDITA: 2,5L - 10L - 14L.

#### COLORI DISPONIBILI: Bianco.

#### CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:

Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire dalla data di acquisto.

#### NOTE:

Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre conoscenze tecniche e scientifiche.

La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti nell'impiego di questo prodotto in quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da noi controllabili.

Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente l'idoneità del prodotto al caso specifico.